

ESMALTE TITANLUX
Aspecto Cerámico

DESCRIPCION

Esmalte de dos componentes, brillante de ASPECTO CERAMICO de máxima dureza, elasticidad y resistencia al desgaste, manchas, vapores, lavados, etc.
Disponible en blanco brillante y satinado y en cuatro colores pasteles brillantes.

- GRAN LAVABILIDAD
- NO AMARILLEA

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y exteriores. Ideal para renovación de aseos y cuartos de baño (sanitarios, bañeras, lavabos, baldosas, mamparas, grifería, etc.) y la armonización de otros elementos (radiadores, ventanas, armarios, etc.).
También es indicado en cocinas (neveras, lavadoras, lavavajillas y otros electrodomésticos) y sobre superficies de madera, estratificados de melamina, hierro, cemento, aluminio, etc., convenientemente preparados.

DATOS TECNICOS

Acabado:	Brillante		Satinado
Color:	Blanco y 4 colores		Blanco
Densidad:	1,20 – 1,24 Kgs./lt.		1,34 – 1,38 Kgs./lt.
Volumen sólidos:	50%		50%
Punto de inflamación			
(Base) :	35º C. Seta – Flash Copa cerrada		
Endurecedor:	38º C. Seta – Flash Copa cerrada		
Rendimiento:	11 – 14 m2. /lt.		
Secado a 23º C:	Al tacto	Repintado	
	4 – 6 horas	12 – 24 horas	

Sobrepasadas las 24 – 48 horas de secado, para aplicar segundas capas es imprescindible lijar entre capas.
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.
2.004/42/IIA (j) (550/500) Máx. COVs 535 g/l.

En envases de: 750 ml.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación:	Brocha	Rodillo
Limpieza de utensilios:	Diluyente TITAN Yate	

Espesor total recomendado: 60 – 90 micras de película seca.

---/---

Mezclar solo la cantidad para una capa. Mezclar íntimamente 4 partes en volumen de Base con 1 parte de Endurecedor, transcurridas 4 – 8 horas, según temperatura ambiente, la mezcla se va espesando. Aplicar 1 – 2 capas sobre superficies desengrasadas enérgicamente con Disolvente para Sintéticos, limpias, secas y preparadas adecuadamente.
Si la superficie ha sido tratada con productos tapajuntas (siliconas, caucho...) éstos deben cubrirse con cinta adhesiva antes de pintar.

Preparación de superficies nuevas:
- **Poliéster:** Lijar y desengrasar con Diluyente TITAN Yate.
- **Cerámica:** Desengrasar. Aplicar Imprimación Epoxi TITAN Yate.
- **Porcelana**, **Hierro, Galvanizado, Aluminio, Acero inoxidable, Cromados,**
- **Madera**: Lijar y desengrasar. Aplicar Imprimación Epoxi TITAN Yate.

Repintado:
Sobre viejas pinturas en buen estado, masillar si precisa con Masilla Epoxi TITAN Yate y una vez lavadas, lijadas y limpias, aplicar directamente TITANLUX Esmalte Aspecto Cerámico.
Si están en mal estado, eliminarlas por completo y tratarlas como superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria si fuese necesaria.

IMPORTANTE:
- Una vez realizada la mezcla, ésta se va espesando, imposibilitando su aplicación al cabo de unas 6 horas.
- En bañeras, esperar al menos 72 horas después de la última capa, antes de llenarlas.

Fecha Edición Marzo 2006